



#### MATERIALBESCHREIBUNG

„Stucco Veneziano Evolution Salz&Pfeffer“ ist eine sehr feine Glättspachtelmasse für hochwertige Wandgestaltungen.

#### ANWENDUNGSBEREICH

Hochglänzende Dekorationen mit Punkteffekt für Innenräume.

#### PRODUKTMERKMALE

„Stucco Veneziano Evolution Salz&Pfeffer“ wird auf eine neue, junge und moderne Art und Weise neu vorgeschlagen. Die Farbe des Produkts kann mit den Farbtönen des Stucco Veneziano Shop System personalisiert werden.

Die natürlichen Rohstoffe, sorgfältig ausgewählt, verleihen dem verwendeten „Stucco Veneziano Evolution Salz&Pfeffer“ einen sehr hohen ökologischen Wert, indem sie die Verteilung der Feuchtigkeit erleichtern und die Bildung von Schimmel und Bakterien vermeiden, ohne dass chemische Zusätze erforderlich sind. Nicht brennbares und geruchsarmes Produkt.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Stucco Veneziano Evolution Salz&Pfeffer
INHALTSSTOFFE	„Dolomitischer“ Kalk (mindestens 12 Monate Reifezeit), Marmorgrieß, Micca und Zusatzstoffe für einen Wert von weniger als 4%
AUSSEHEN	Hochdichte Paste
FARBE	Gepunktetes Naturweiß
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig (mögliche Verdünnung in Wasser 0÷5%)
ERGIEBIGKEIT	ca. 200-250 g/m <sup>2</sup>
PH -WERT	13
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	W ~ 0,3 Kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkategorien „L“ Limit-Wert UE 2010 30 g/l
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 12 Stunden nach der Anwendung
GEWICHT	1,45 kg/l



### VERARBEITUNG

- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, Grundierung Arena oder Grundierung Fein vorzubereiten.
- Anwendung mit Edelstahl Glättkelle.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie gegebenenfalls inkonsistente Teile, entfernen Sie Spuren von Ölen und Fetten und Unebenheiten im Boden ausfüllen.
- Das Produkt wird in 2 Schichten auf einen sehr glatten Untergrund aufgetragen (Grundrasur). Die erste Schicht von „Stucco Veneziano Evolution Salz&Pfeffer“ sollte weich aufgetragen werden, wobei das Produkt mindestens 4 Stunden vollständig trocknen sollte. Die zweite Schicht wird sehr glatt aufgetragen und bei dem richtigen Trocknungsgrad wird das Produkt poliert. Der gewünschte Glanzgrad wird durch einen weiteren Durchgang mit einer Kelle und/oder speziellen Werkzeugen definiert.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung je nach den aufgetragenen Dicken, aber die wirkliche Härte des Produkts wird durch Karbonatisierung erreicht, die in Kontakt mit Luft stattfindet.  
Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

### SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

### STAND

07.07.2020